

MICROLINE[®]

future pu lining



TDS



FAST DRY



SKIN



ANTIBACTERIAL
ON REQUEST



BREATHING



ABSORPTION



DESABSORPTION

Scheda tecnica Tech data sheet	Peso Weight 260gr/m2	Altezza Width 140cm ±2%	Lungh. Length 50m	Spessore Thickness 0,75mm ±2%	
CARATTERISTICHE Features	PROVA Test	NORMA Standard	UNITÀ DI MISURA M. unit	RISULTATO Result	LABORATORIO Laboratory
RESISTENZA ALLO STRAPPO Tear strength	FORZA MASSIMA Maximum force	UNI-EN ISO 20344, 6.3	N	19	SGS TEST REPORT TR 1266022
PERMEABILITÀ AL VAPORE Vapour permeability	PERMEABILITÀ AL VAPORE Vapour permeability	UNI-EN ISO 20344, 6.6	mg/cm2 h	6.3	
COEFFICIENTE DI VAPORE Vapour coefficient	COEFFICIENTE DI VAPORE Vapour coefficient	UNI-EN ISO 20344, 6.8	mg/cm2	151.3	
TEST DI SPOT Spot test	TEMPO DI ASSORBIMENTO Absorption time	UNI-EN ISO 15700:2000		No changes	
RESISTENTE ALL'ABRASIONE Abrasion resistant	N ° DI CICLO SECCO N° of cycle dry (25.600)	UNI-EN ISO 20344:2011, 6.12		No break (+300.000)	
	N ° DI CICLI UMIDO N° of cycle wet (12.800)			No break (+150.000)	
VALORI DI PH	VALORI DI PH	GB/T 7573-2009			

Material captuseala respirabila!

MICROLINE

Breathable

Transpirable

